

## FICHE TECHNIQUE

18.02.2015

# ARIAPERLAS® STICK

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE D'ÉTANCHÉITÉ  
EN CARTOUCHE



### PRÉSENTATION

**ARIAPERLAS® STICK** est un revêtement élastique d'étanchéité conditionné en cartouche pour la réparation de fissures, le colmatage de trous et/ou éclats, le traitement des points singuliers avant application du revêtement **ARIAPERLAS®**. Il reste souple après séchage pour le traitement des fissures actives et la réalisation de joints de dilatation. **ARIAPERLAS® STICK** est sans solvants, sans CMR et classé A pour les émissions de COV.

### DOMAINES D'APPLICATION

**ARIAPERLAS® STICK** s'emploie en construction neuve ou rénovation pour les travaux d'étanchéité : toiture traditionnelle, toiture terrasse et balcon circulaire (à pente  $\geq 1$ ), couverture métallique, façade, mur extérieur et/ou intérieur... Il adhère sur tous les supports courants du bâtiment tels que la maçonnerie, brique, tuile, pierre naturelle, enduit, bois...

### MODE D'EMPLOI

Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Appliquer **ARIAPERLAS® STICK** au pistolet à cartouche.

TEMPS DE SÉCHAGE : 3 heure en fine couche, 48 heures à cœur suivant l'épaisseur.  
CONSOMMATION MOYENNE : 15 m de fissures de 5mm de largeur par cartouche.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler sous la pluie, risque de gel ou de forte chaleur (supérieure à 30°C). Pour les fissures profondes, appliquer une seconde couche en cas de retrait. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)



## FICHE TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Pâteux
Odeur	: Caractéristique
pH	: 8.50
Densité	: > 1
Solubilité	: Hydrosoluble

### STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C. Conservation : 12 mois.

### SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

### RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)

