

FICHE TECHNIQUE

15.05.2015

ARIACRO D

RÉSINE D'ACCROCHAGE À SÉCHAGE DIFFÉRÉ



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIACRO D est une résine d'accrochage, diluable à l'eau, qui augmente l'adhérence des bétons et mortiers sur les supports. Appliqué en surface, **ARIACRO D** régule la porosité du fond, renforce l'accrochage, améliore l'étanchéité et conserve un tack élevé pour une utilisation différée de 1 à 5 jours.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIACRO D adhère sur la plupart des supports courants du bâtiment tels que les parpaings, la brique, la pierre ou le bois pour faciliter l'application ultérieure de béton, mortier, enduit, plâtre...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Diluer **ARIACRO D** à raison de 1 volume pour 5 à 8 volumes d'eau suivant la porosité du support. Appliquer en une couche au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse sur support propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Mettre en œuvre les bétons, mortiers, enduits avant séchage de la couche d'accrochage, jusqu'à 5 jours après application.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 4 à 5 m² au litre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne convient pas pour une utilisation sur les supports fermés et non absorbants, les RPE et les peintures souples. Pour les supports faiblement absorbants, diluer à raison de volume 1 pour 8 volumes d'eau. Veiller à maintenir hors poussières les surfaces traitées avec **ARIACRO D** jusqu'à leur recouvrement. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Etat physique | : Liquide |
| Couleur | : Blanc |
| Odeur | : Caractéristique |
| pH | : 2 - 2.5 |
| Masse volumique | : $1.00 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$ |
| Solubilité | : Hydrosoluble |

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07

Mention d'avertissement :
ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver ... soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



Consulter nos fiches techniques et FDS en ligne sur www.aria-france.com